

HYPERDESMO®-PB-2K



DWUSKŁADNIKOWA POLIURETANOWO-BITUMICZNA (1:1) PŁYNNNA MEMBRANA DO HYDROIZOLACJI I OCHRONY

OPIS

HYPERDESMO®-PB-2K to szybkowiążąca dwuskładnikowa poliuretanowo - bitumiczna płynna membrana hydroizolacyjna. Cechuje się wysokimi parametrami związania do niemal każdego rodzaju powierzchni oraz wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną. Membrana ta oparta jest na czystych hydrofobowych żywicach elastomerowych oraz chemicznie polimeryzowany bitumen.

Aplikacja przy użyciu wałka, szczotki, rakli lub natrysku bezpowietrznego. Zużycie 1,0-1,5L/m².

CERTYFIKATY

- CE: ETA-10/0095,
- ASTM C836-95,
- Odporność na wzrost korzeni.

ZASTOSOWANIE

Hydroizolacja i ochrona:

- Płyty gipsowe i cementowe
- Zielone dachy
- Termoizolacje z pianki PU
- Membrany asfaltowe
- Membrany EPDM
- Pomieszczenia mokre (np. łazienki) pod płytki
- Werandy i balkony (pod płytki)
- Lekkie dachy z metalu lub płyty cementowej
- Zbiorniki wodne
- Piwnice
- Fundamenty
- Kanały odpływowe/irygacyjne
- Platformy mostów
- Przejścia podziemne

OGRANICZENIA

Nie jest zalecana aplikacja na podłożach nie zapewniających odpowiedniej trwałości.

CECHY I KORZYŚCI

- Łatwe mieszanie składników w stosunku 1:1 wg wagi
- Szybkie wiązanie
- Odporność na wzrost korzeni roślin
- Możliwe uzyskanie powłoki dowolnej grubości w jednej warstwie
- Niezmieszane składniki mogą być długo przechowywane do późniejszego użycia
- **Niski moduł, produkt może być używany jako samorozpływna masa uszczelniająca do wypełniania pęknięć i dylatacji**
- Mostkowanie pęknięć
- Doskonała siła związania do niemal każdego rodzaju podłoża z lub bez zastosowania podkładu gruntującego
- Doskonała odporność termiczna, membrana nigdy nie mięknie. Max. temp. eksploatacyjna 80°C, max szok termiczny 200°C
- Odporność na niskie temperatury nawet poniżej -40°C
- Doskonałe właściwości fizyczne, duża rozciągliwość i odporność na darcie, wysoka odporność na tarcie
- Dobra odporność chemiczna
- Dobra bariera dla pary wodnej

WYMOGI W ZAKRESIE APLIKACJI

Może być aplikowany m.in. na:

Beton, mozaikę, dachowe płyty eternitowe, stare lecz dobrze przylegające pokrycia akrylowe i bitumiczne, drewno, skorodowane metale, galwanizowana stal. Dla uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z działem technicznym.

Wymagania w zakresie parametrów betonu:

Twardość: R28 = 15Mpa

Wilgotność: W < 10%

Temperatura: 5-35oC

Wilgotność względna: < 85%

Wybór podkładu gruntującego dla specyficznych aplikacji: zgodnie z Tabelą Doboru Gruntu

HYPERDESMO®-PB-2K



PRZEBIEG APLIKACJI

Oczyszczyć powierzchnię, w miarę możliwości przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Usunąć z powierzchni substancje tłuste- smary i woski. Należy również oczyścić powierzchnię z mleczka cementowego, luźnych cząstek, środków antyadhezyjnych do form lub luźnych fragmentów starych powłok.

Grunтовanie:

Dobierz odpowiedni podkład i przeprowadź gruntowanie zgodnie z jego kartą techniczną.

Mieszanie składników:

Wymieszaj objętościowo identyczną ilość składnika A i B ręcznie lub mieszadłem przy 300 obrotach na minutę. Po zmieszaniu czas przydatności płynnej membrany do zużycia wynosi **30-45 minut** w temp. 20°C.



Przy aplikacji natryskiem hydrodynamicznym o niskiej mocy, można do płynnej membrany dodać SOLVENT-01 w celu rozrzedzenia.

Mostkowanie pęknięć:

Nałóż miejscowo HYPERDESMO-PB-2K (lub HYPERDESMO-PB-1K) na wszelkie pęknięcia powyżej 1mm zanim przystąpisz do aplikacji powłoki membrany na całej powierzchni.

Aplikacja:

Nałóż produkt pędzlem, wałkiem, rakłą lub natryskiem.

ZUŻYCIE

Minimalne zalecane zużycie: 1.0-1.5 lt/m².

CZYSZCZENIE

Wyczyść narzędzia i wyposażenie najpierw papierowymi ręcznikami, a następnie rozpuszczalnikiem, np. SOLVENT-01. Wałki nie będą zdatne do ponownego użycia.

OPAKOWANIA

2x5 lt, 2x20 lt oraz 2x200 lt.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Produkt może być przechowywany przez minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. 5-25°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera małe ilości lotnych i palnych substancji. Stosuj w dobrze wentylowanych miejscach z dala od wolnego ognia. W miejscach zamkniętych zapewnij przepływ powietrza i maseczki węglowe. Pamiętaj, że opary są cięższe od powietrza. Karta charakterystyki (MSDS) dostępna na żądanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W postaci płynnej (przed aplikacją)

Zawartość ciał stałych 90%

WŁAŚCIWOŚĆ	JEDNOSTKA	METODA	WYNIK
Lepkość (BROOKFIELD)			
Skł. A: żywica	cP	ASTM D2196-86, @ 25°C	1300
Skł. B: polimerizowany bitumen			4300
Lepkość (BROOKFIELD) zmieszanych składników	cP	ASTM D2196-86, @ 25°C	3000
Masa mieszanki	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @20°C	0,97
Temperatura wrzenia	°C	ASTM D93, zamknięty pojemnik	>40
Suchopłyłość @25°C & 55% RH	godz.	-	1-2
Nałożenie kolejnej warstwy	godz.	-	6-24

HYPERDESMO®-PB-2K




Związana membrana:

WŁAŚCIWOŚĆ	JEDNOSTKA	METODA	WYNIK
Temperatura użytkowa	oC	-	-40 do 80
Maks. temp. – krótki kontakt	oC	-	150
Twardość	Shore A	ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868	35
Siła rozciągająca przy zerwaniu @23°C	kg/cm ² N/mm ²	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	>20 >(2)
Rozciągnięcie @23°C	%	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	>1000
Odkształcenie po rozciągnięciu do 300%	%	ASTM D412	<1%
Odporność termiczna (200 dni @80°C)	-	EOTA TR011	Zdany
QUV test przyspieszonego starzenia (4h UV@60°C lampy UVB) & 4h COND @50°C	-	ASTM G53	Zdany (1000 h)
Odporność chemiczna (NaOCl 5%@10 dni)	-	-	Bez zmian
Odporność na hydrolizę (Potassium Hydroxide 8% 10 dni @50°C)	-	-	Bez zmian
Absorpcja wody (10 dni)	-	-	<0,9%

Alchimica Polska
ul. Chorzowska 6
40-121 Katowice
kontakt@alchimica.com.pl
tel. (+48) 32 746 07 46

Informacje i zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Alchimica są podane w dobrej wierze przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia. Odnoszą się one do produktów przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Alchimica S.A. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobów ich używania, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności w przypadku używania produktów niezgodnie z ich zaleceniami.



Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.

HYPERDESMO®-PB-2K/EE/16-05-13

